



FDV

ALLBÄCK LINUS VÄGGFÄRG - KVALITETSKONTROLL

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Allbäck Linoljeprodukter AB	Produktnamn:	Allbäck Linus Väggfärg
Balkåkravägen 18	Bindemedel:	Avslemmad, kokt och väl lagrad linolja
271 91 Ystad, Sverige	Förtunning:	Vatten ca 10%

Användningsområde:

Linus Vit Väggfärg innehåller kokt avslemmad linolja, vatten, cellulosalim, schellack, titandioxid och krita. Pigmentkulörerna innehåller Järnoxider och/eller Kromoxidgrön beroende av kulör. Färgen är lösningsmedelsfri och fri från skadliga kemikalier.

Underlag	Färgen kan användas på putsade ytor, gipsplattor, juteväv med spännpapp, gammal tapet och trä inomhus. Färgen är fördragsam mot underlaget och lätt att slipa.
Applicerings	Rör ner vattnet på ytan. Tillsätt ca 10 % ytterligare vatten om ni önskar slätare yta. Ytan varierar beroende på verktyg och färgens tjocklek. Pensla, rulla med garn eller microfibrerulle) eller spruta (hårt tryck, litet munstycke).
Rengöring	Allbäck Linsåpa. Tvätta händer och penslar/rullar med Linsåpa och vatten. Undvik att spola ut färgen i avloppet.
Förvara	Korttidsförvara rullen i färgen över natten eller i vatten.
Lagring	Kan lagras i minst 4 år i rumstemperatur.
Täckningsgrad	10 – 12 kv. meter/liter. Måla minst två strykningar. På starkt sugande underlag kan man grunda med Allbäck Primer (Vattenlöst schellack) eller måla en extra strykning.
Volymtorrhalt	Ca 75 %
VOC	Mindre än 0,3%
Torktid	Torktiden är ca 24 timmar i ventilerat rum. Det är möjligt att måla vått i vått.
Transport	Inga föreskrifter – ej farligt god

Avfallshanering

Inga speciella föreskrifter. Låt pigmenten sjunka till botten. Håll bort vattnet och kasta pigmentrester i soporna. Linus färgrester kan blandas med krita eller pimpstensmjöl och användas som *linoljespackel*. Emballaget av plast kan kastas bland vanliga sopor. Vi har avtal med REPA om recycling av emballage.

Teknisk specifikation & säkerhetsdatablad

Dessa finns på vår hemsida www.allbackpaint.com

Rengöring & Underhåll

När färgytan har härdat efter några veckor kan ytan tvättas med linsåpa och vatten. Reparationsmålning är möjlig.

Kommentarer:

Resultatet av målning med Allbäck Linus Väggfärg är beroende av underlaget och eventuell förbehandling av starkt sugande ytor, vattenskador eller nikotin.

Utförlig bruksanvisning finns i **Lilla Handboken** på vår hemsida www.allbackpaint.com.

Gör alltid provytor för godkännande. Vid reklamationer - presentera din dokumentation och kvalitetskontroll.

Behandlad yta.....

Med färgtyp..... Dag o År.....

Jag/Vi har läst bruksanvisningen, utfört underarbetet och målat.....